

## واژه‌های کلیدی:

دارورسانی  
میکروکپسولاسیون  
تهیه میکروکره‌ها  
پلیمر  
بسپارشمیکروکره‌ها، روش‌های ساخت،  
مشخصه‌یابی و کاربرد آن‌ها در دارورسانیفاطمه مولوی<sup>۱</sup>، فرناز منجم زاده<sup>۲\*</sup>

۱ تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه داروسازی صنعتی (فارماسیوتیکس)

۲ تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات ایمنی غذا و دارو

## چکیده ...

میکروکره یا میکروکپسول تحت فرایند ریزپوشینه‌دارسازی تشکیل می‌شود. میکروکره‌ها ذرات کروی کوچک متشکل از ماتریس دارو و پلیمری هستند که ماهیت زیست تخریب پذیر دارند و در حالت ایده آل دارای اندازه ذرات کم تر از ۲۵۰ میکرومتر هستند. ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر برای تهیه سامانه‌های دارورسانی کنترل شده برای طیف وسیعی از داروها، به ویژه برای داروهایی با نیمه عمر کوتاه و سامانه‌های دارورسانی هدفمند برای افزایش اثربخشی درمان دارویی، به طور گسترده‌ای کاربرد دارد. در این مطالعه مروری، انواع میکروکره‌ها، مزایا و معایب، انواع پلیمرها که در تهیه ریزذرات استفاده می‌شود، روش‌های آماده‌سازی، مشخصه‌یابی، پارامترهای موثر بر بارگذاری و آزادسازی دارو در میکروکره‌ها و در نهایت کاربرد دارویی آن‌ها بحث شده است. هدف از این مطالعه، آشنایی با ساخت و افزایش کارایی و ایمنی داروها در بالین با انتخاب بهترین سامانه دارورسانی است. علاقه روزافزون به زیست فناوری و استفاده از پروتئین درمانی در انواع بیماری‌ها، این مطالعه را به عنوان معرفی حامل دارویی موثر از اهمیت بیش تری برخوردار کرده است. در این مطالعه سعی شده است ریزذرات پلیمری به عنوان راه حلی برای برخی از شکست‌های درمانی و ناکارآمدی داروها در کاربردهای بالینی معرفی و توجه شود.

\*پست الکترونیکی مسئول مکاتبات:

Monaggemzadeh@tbzmed.ac.ir

## ۱ مقدمه

سامانه‌های دارورسانی با رهش کنترل شده به روش‌های مختلف تهیه و از میان روش‌های تجویز معمول، عمدتاً به شکل تزریقی مصرف می‌شوند. این نوع دارورسانی‌ها همچنین توسط ابزارهایی مثل دیسک‌های پلیمری، حلقه‌ها، صفحه‌ها یا میکروذراتی که دارو را احاطه کرده‌اند استفاده می‌شوند و دارو را در مدت زمان طولانی به آرامی یا به صورت ضربه‌ای آزاد می‌کنند [۱،۲]. علاوه بر این، می‌توانند باعث حفاظت داروها، مخصوصاً پروتئین‌ها در برابر عوامل تخریب‌کننده سامانه کمپلکس زیستی شوند [۳].

در آینده با ترکیب راهبردهای مختلف، میکروکره‌ها خواهند توانست جایگاه مهمی را در سامانه دارورسانی نوین از جمله در جداسازی سلول‌های بیمار [۴،۵]، تشخیص [۶]، ژن و مواد ژنتیکی [۷]، دارورسانی هدفمند و موثر در شرایط درون‌تنی [۸] را به خود اختصاص دهند.

بسیاری از داروها از جمله مولکول‌های کوچک دارو، پروتئین‌ها و نوکلئیک‌اسید در این سامانه کاربرد دارند. به‌طورکلی این نوع حامل‌ها سازگار با محیط‌زیست بوده، با توجه به کنترل کردن رهش، فراهمی زیستی بالایی پیدا می‌کنند، عوارض جانبی کاهش می‌یابد [۹]. میکروکره‌ها نه تنها برای آزادسازی پیوسته رهش دارو، بلکه برای هدفمند کردن داروهای ضدسرطانی به تومورهای سرطانی و کاهش عوارض جانبی نیز کاربرد دارند [۱۰].

از دیگر مزایای میکروکره‌ها به‌عنوان حامل دارویی این است که قابلیت اصلاح و تغییر راحتی دارند، مخصوصاً مواد سمی را به سهولت می‌توان دستکاری کرد تا خطر کم‌تری داشته باشند. همچنین قابلیت جداسازی مواد ناسازگار از هم را داشته، و ریزش‌پذیری پودر را بهبود می‌بخشد. با این روش به راحتی مواد نامحلول در آب، در آب قابل پخش می‌شوند. از معایب این نوع حامل‌های دارویی در طراحی دارو می‌توان به این موارد اشاره کرد که نتایج برون‌تنی را به سختی می‌توان به شرایط درون‌تنی تعمیم داد. فرمول‌بندی هزینه بالایی دارد. در موارد سمیت، بازپس‌گیری آن بسیار دشوار خواهد بود.

در این مطالعه مروری، انواع میکروکره‌ها، مزایا و معایب آن‌ها، انواع پلیمرهای قابل استفاده، روش تهیه میکروکره‌ها، مشخصه‌یابی، فاکتورهای موثر بر بارگیری و آزادسازی دارو و در نهایت کاربرد میکروکره‌ها بررسی شده است.

## ۲ انواع پلیمرها

برای تهیه میکروکره‌های پلیمری معمولاً از پلیمرهای مصنوعی و

طبیعی استفاده می‌شود. پلیمرهای مصنوعی را نیز می‌توان به دو نوع غیرزیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌تخریب‌پذیر تقسیم‌بندی کرد. از پلیمرهای غیرزیست‌تخریب‌پذیر، پلی‌متیل‌متاکریلات (PMMA)، آکریلین، گلیسیدیل‌متاکریلات و پلیمرهای اپوکسی و از پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر لاکتیدها، گلائیکولیدها و کوپلیمر آن‌ها (PLGA) کاربرد زیادی دارند [۱۱]. پلیمرهای طبیعی از منابع مختلفی از طبیعت گرفته می‌شوند. این نوع پلیمرها همانند پلیمرهای مصنوعی درصد خلوص بالایی ندارند ولی به ندرت، حساسیت ایجاد می‌کنند و وارد واکنش‌های شیمیایی ناخواسته نمی‌شوند [۱۲]. پروتئین‌ها از جمله آلومین، گالاتین و کلاژن، کربوهیدرات‌ها مانند آگاروس، کاراگینان، کیتوزان، نشاسته و کربوهیدرات‌های شیمیایی اصلاح‌شده مثل پلی‌دکستران، پلی‌نشاسته از جمله پلیمرهای طبیعی هستند.

حامل‌های زیست‌تخریب‌پذیر در بدن به محصولات غیرسمی و تخریب‌پذیر تبدیل می‌شوند. در نتیجه مسایل مربوط به مسمومیت حامل‌ها را نداشته، بیش‌تر برای دارورسانی تزریقی توصیه می‌شوند. در تهیه حامل‌های دارویی با پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر احتمال رهش سریع (Burst Release) در ابتدای پروفیل آزادسازی دارو وجود دارد که در طراحی دارو باید در نظر گرفته شود [۱۳].

## ۳ روش تهیه میکروکره‌ها

روش تهیه حامل‌های دارورسانی بر اساس نوع دارو (محلولیت و پایداری، محل اثر دارو)، نوع پلیمر (سازگاری آن با دارو، سرعت و سازوکارهای آزادسازی دارو) و سامانه دارورسانی (سرعت آزادسازی مطلوب دارو، ظرفیت بارگیری و راه تجویز) انتخاب می‌شود [۱۳]. برای تهیه میکروکره‌ها، باید دقت کرد دارویی که قرار است در میکروکره‌ها مورد استفاده گیرد باید فعالیت زیستی پایداری شیمیایی آن تا حد ممکن در طول فرایند میکروکره‌سازی حفظ شود [۱۲].


روش‌های مختلفی برای تهیه میکروکره داروها وجود دارد از جمله روش‌های تبخیری یا استخراجی حلال، نامیزه (روش‌های نامیزه‌ی تک‌لایه و نامیزه‌ی دولایه از جمله روش‌های جامد در روغن در آب (S/O/W) و آب در روغن در آب (W/O/W) و جامد در روغن در روغن (S/O/O)، خشک کردن پاششی (Spray Drying) خشک کردن با روش انجماد سریع (Freeze Drying)، اتمی‌شدن فراصوت (Ultrasonic Atomization)، الکترواسپری (Electro Spraying)، روش میکروفلوئیدیک (Micro Fluidic Methods)، روش بسته شدن منافذ (Pore Closing Method)، روش ژل برگشت‌پذیر با حرارت

### ۲-۳ روش نامیزه دولایه

شامل تشکیل نامیزه‌های متعدد یا نامیزه‌های دولایه از نوع آب در روغن در آب بوده و برای داروهای محلول در آب، پپتیدها، پروتئین‌ها و واکسن‌ها بسیار مناسب است. محلول آبی پروتئین‌ها در فاز پیوسته آلی چربی دوست پراکنده می‌شود که آن شامل محلول پلیمری است که نهایتاً پروتئین موجود در فاز آبی پراکنده را پوشینه‌دار می‌کند. سپس محلول اولیه نامیزه، قبل از اضافه شدن به محلول آبی حاوی PVA، کامل همگن می‌شود. این امر باعث تشکیل نامیزه دولایه می‌شود که باید حلال آلی آن با روش تبخیر حلال از جمله کاهش فشار یا هم‌زدن حذف شود [۱۴]. شکل ۱ طرح‌واره‌ای از روش‌های نامیزه تک‌لایه و دولایه را به طور خلاصه و روشن نشان می‌دهد.

### ۳-۳ روش جداسازی فاز

فاز جداسازی با تغییر شرایط محیط انجام می‌شود. این روش برای تهیه نوع مخزنی برای داروهای محلول در آب از جمله پپتیدها، پروتئین‌ها و نوع ماتریسی برای داروهای آب‌گریز (برای مثال استروئیدها) به کار می‌رود [۱۵]. در نوع ماتریسی، دارو یا پروتئین در فاز پلیمری حل می‌شود. این فرایند بر اساس اصل کاهش محلولیت پلیمر در فاز آلی است تا باعث تشکیل فاز غنی از پلیمر که کواسرویت نام دارد بشود. کواسرواسیون با اضافه کردن جزء سوم به سامانه به دست می‌آید که منجر به شکل گرفتن دو فاز می‌شود که یکی از آن‌ها مایع رویی و خالی از پلیمر است. در این روش ابتدا پلیمر در حلال مناسب



شکل ۱ طرح‌واره‌ای از روش‌های نامیزه تک‌لایه و دولایه. PLGA: پلیمر پلی لاکتید-کو-گلیکولید،  $W_1$ : فاز اولیه آبی،  $W_2$ : فاز ثانویه آبی، O: فاز روغنی یا آلی.

(Thermo Reversible Gel Method) و روش بسپارش درجا (In Situ Polymerization) در تهیه میکروکره استفاده می‌شوند. از روش‌ها و راهکارهای ریزپوشینه‌داسازی (Microencapsulation) داروهای آب‌دوست یا آمفی‌فیل در پلیمر PLGA روش‌های برپایه تبخیر حلال در نامیزه‌های آبی از جمله نامیزه‌های تک‌لایه آب در روغن (W/O) یا دو لایه W/O/W و S/O/W و در نامیزه‌های غیرآبی از جمله نامیزه‌های دو لایه آب در روغن در روغن (W/O/O) و S/O/O، روش‌های نامیزه‌ی بر پایه غشاء (ME) (مشابه روش نامیزه‌ی است؛ با این تفاوت که قطرات ایجاد شده بر روی سطح منفذدار قرار می‌گیرد و از آن بر اساس اندازه‌ای که دارد عبور می‌کند. در این روش تمامی میکروکره‌ها هم‌اندازه هستند)، استفاده از فنون میکروفلوئیدیک و روش‌های خشک کردن پاششی را می‌توان نام برد [۱۲].

هر روش مزایا و معایب خودش را دارد. انتخاب روش به ویژگی پلیمر و دارو، محل اثر دارو و طول مدت درمان بستگی دارد. با وجود این، روش نامیزه‌ی استخراج حلال قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین روش برای انجام پوشینه‌داسازی است. برخلاف روش خشک کردن پاششی، که در آن ترکیبات حساس به دما تخریب می‌شوند و کنترل اندازه ذرات مشکل‌ساز می‌شود، روش نامیزه‌ی استخراج حلال به درجه حرارت بالا نیازی ندارد، از طرفی این روش نیازی به عوامل ایجادکننده جداسازی فاز نیز ندارد؛ برخلاف روش‌های کواسرواسیون (جداسازی فاز) که در آن‌ها باقی‌مانده حلال و عوامل کواسرواسیون یافت می‌شوند در این‌ها معنی ندارد. بنابراین روش نامیزه‌ی استخراج حلال باعث ایجاد میکروذراتی می‌شود که بیش‌تر مورد تأیید سازمان‌های نظارت بر تولید دارو است.

### ۳-۱ روش نامیزه تک‌لایه

روش نامیزه تک‌لایه اصولاً برای پوشینه‌دار کردن داروهای آب‌گریز از طریق فرایند نامیزه‌سازی (Emulsification) روغن در آب استفاده می‌شود. اساس این روش، نامیزه‌سازی محلول پلیمری در فاز پیوسته آبی است. پلیمر در حلال آلی فرار غیرقابل امتزاج با آب مانند دی‌کلرومتان (DCM) حل می‌شود و دارو در محلول پلیمری روغنی نیز حل شده یا تعلیق می‌شود. مخلوط حاصله سپس در حجم زیادی از آب حاوی عامل سطح فعال مانند پلی‌وینیل‌الکل نامیزه شده می‌شود. حلال‌های آلی در نامیزه به وسیله تبخیر یا استخراج در مقدار زیادی آب حذف می‌شود و منجر به تشکیل میکروذرات فشرده می‌شود.

برای به دست آوردن ذرات مقیاس نانو، از فرایند بسپارش نامیزه یا خودگردایش (Self-assembly) ناشی از بسپارش استفاده می شود. در حقیقت، اندازه ذرات و توزیع اندازه به شرایط واکنش بستگی دارد. با افزایش غلظت مونومر و آغازگر، اندازه ذرات افزایش می یابد [۱۷،۱۸].

## ۴ مشخصه یابی میکروکره ها

### ۴-۱ بارگیری دارو

بارگیری دارو بر روی میکروکره ها عمدتاً در دو مرحله انجام می گیرد، یا حین تهیه یا پس از تشکیل میکروکره ها که با دارو یا پروتئین گرم خانه گذاری (Incubation) می شوند. بارگیری دارو به سه صورت فیزیکی، پیوند شیمیایی و جذب سطحی انجام می گیرد. حداکثر بارگذاری را می توان با ترکیب دارو حین تهیه میکروکره ها به دست آورد؛ اما ممکن است تحت تأثیر بسیاری از متغیرهای فرایند مانند روش تهیه، افزودنی های فرایند، درجه حرارت ناشی از بسپارش، شدت هم زدن و غیره قرار بگیرد. میزان بارگیری دارو در میکروکره ها، درصد پوشینه دارشدن و بازده تولید میکروکره ها به ترتیب از فرمول های زیر قابل محاسبه است [۱۹]:


درصد بارگیری دارو = (میزان دارو در میکروکره) / (میزان جرم کل میکروکره)  $\times 100$

درصد پوشینه دار شدن = (میزان دارو در میکروکره) / (میزان داروی وارد شده در ابتدای کار)  $\times 100$

درصد بازده میکروکره = (میزان میکروکره) / (میزان پلیمر و داروی وارد شده در ابتدای کار)  $\times 100$

### ۴-۲ سرعت آزادسازی دارو

مطالعه آزادسازی دارو از میکروکره ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به منظور به دست آوردن حداکثر اثر درمانی و به حداقل رساندن سمیت و عوارض جانبی، لازم است دارو را در مقدار مطلوب و در مدت زمان مناسب به بافت هدف رساند. پروفیل آزادسازی در میکروکره ها معمولاً مناسب و تحت کنترل است. آزادسازی دارو از میکروکره ها با اندازه های مختلف [۲۰] بدین صورت است که مطابق مطالعات در میکروکره های کوچک (۱۰ میکرومتر) در ابتدای پروفیل رهش، رهش سریع دارو مشاهده می شود که ممکن است ناشی از افزایش نسبت سطح به حجم میکروذرات باشد. در مطالعه ای، میکروذرات با اندازه ۶۵ میکرومتر و بسیار جزئی در میکروذراتی با اندازه ۴۵ میکرومتر، منحنی به شکل سیگموئیدی درآمده است بدین صورت که رهش



شکل ۲ طرح واره ای از فرایند جداسازی فاز یا کواسرواسیون

حل می شود و سپس محلول آبی دارو در آن پراکنده می شود، دارو می تواند آب دوست یا آب گریز باشد [۱۶،۱۲]. در شکل ۲ فرایند جداسازی فاز یا کواسرواسیون آورده شده است.

### ۴-۳ روش بسپارش (Polymerization)

بسپارش نرمال با استفاده از فونونی همانند فرایند توده ای، رسوب تعلیق (Precipitation Suspension)، نامیزه و بسپارش میسلی (Precipitation Suspension) انجام می شود. در بسپارش توده ای (Bulk Polymerization)، مونومری همراه با آغازگر، باعث شروع بسپارش اولیه می شود. برای سرعت بخشیدن به میزان واکنش اضافه و دارو در طول فرایند بسپارش افزوده می شود و محصول (پلیمر حاوی دارو) به دست آمده به میکروکره ها تقسیم می شود. در روش تعلیق، که به عنوان بسپارش جداسازی فاز نیز شناخته می شود. به منظور شروع بسپارش، مونومرها یا مخلوطی از مونومرها و API در فاز آبی پیوسته گرم می شوند و نانو/میکرو کره ها به دست می آیند. به طور کلی، دامنه اندازه ذرات تولید شده از ۵۰ تا ۵۰۰ میکرومتر است. تفاوت بسپارش نامیزه از بسپارش تعلیق به خاطر حضور آغازگر در فاز آبی است که بعداً به سطح میسل ها یا گلبول های نامیزه ای انتشار می یابد [۱۲]. بسپارش تعلیقی و نامیزه ای می تواند در درجه حرارت پایین تر انجام شود چرا که فاز پیوسته خارجی به طور معمول آب هست و از طریق آن، گرما به راحتی می تواند از بین برود. این فرایندها همچنین باعث تشکیل پلیمر با وزن ملکولی بالا با سرعت نسبتاً سریع می شوند. بسپارش تعلیقی به عنوان بسپارش مهره/مروارید نیز شناخته می شود.


(LM) و میکروسکوپ الکترونی (SEM) است. هر دو این روش‌ها برای تعیین شکل و ساختار بیرونی میکروذرات استفاده می‌شوند. میکروسکوپ نوری پارامترهای پوشش را در مورد میکروکره‌های دولایه کنترل می‌کند. ساختار میکروکره‌ها قبل و بعد از پوشش قابل مشاهده است و تغییرات بسیار ریز را می‌توان با میکروسکوپ اندازه‌گیری کرد. میکروسکوپ الکترونی در مقایسه با میکروسکوپ نوری وضوح بیشتری دارد. میکروسکوپ الکترونی، تحقیقات لازم در مورد سطوح میکروکره‌ها را فراهم می‌کند و سپس برای مشخص کردن ساختار میکروکره‌های چندلایه‌ای ذرات را به صورت مقطعی از میکروسکوپ‌های فلورانس تک‌کانونی عبور می‌دهند. به غیر از روش‌های ابزاری، پراش نور لیزری و سائز کولتر کانتر، نیز برای مشخص کردن اندازه، شکل و ریزساختار میکروکره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

#### ۴-۴ طیف‌سنجی فروسرخ (FTIR)

FTIR برای دیدن برهم‌کنش‌ها در حامل حاوی دارو و بررسی تخریب حامل ماتریس پلیمری استفاده می‌شود.

#### ۴-۵ تعیین چگالی

چگالی میکروکره‌ها، با استفاده از پیکنومتر حجمی اندازه‌گیری می‌شود. نمونه با دقت، وزن شده و در فنجانی در پیکنومتر حجمی قرار داده می‌شود. هلیوم فشار ثابت را در محفظه تأمین می‌کند و سپس آن را بسط می‌دهد و این بسط شدن منجر به کاهش فشار داخل محفظه می‌شود. دو بار کاهش فشار متوالی، در فشارهای مختلف اولیه ثبت می‌شود. بعد از خواندن دو فشار، حجم و در نتیجه چگالی حامل میکروکره‌ها تعیین می‌شود.



شکل ۳ فرایند اصلاح‌شده کشاری-چین برای سامانه دارورسانی غشایی

دارو در ابتدا آرام بوده و سپس سریع می‌شود [۲۰]. برای مطالعه پروفیل آزادسازی داروها در آزمایش‌های برون‌تنی، بیش‌تر روش‌های فارماکوپه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. حجم محیط انحلال مورد استفاده برای این مطالعات از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌لیتر، دمای محیط انحلال ۳۷ درجه سانتی‌گراد و سرعت چرخش از ۵۰ تا ۱۰۰ دور در دقیقه متغیر است. جدول ۱ انتخاب محیط انحلال بر اساس طریقه مصرف دارو [۲۱] را نشان می‌دهد.

سلول اصلاح‌شده کشاری-چین که دستگاه تخصصی آزمایشگاهی است نیز برای مطالعه انحلال داروهای موضعی به کار می‌رود که شامل محفظه انحلال با حجم ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد است. شکل ۳ طرح‌واره‌ای از فرایند اصلاح‌شده کشاری-چین برای سامانه دارورسانی غشایی (Trans Membrane Drug Delivery System TMMDS) است.

#### ۳-۴ مشخصات ظاهری (اندازه و شکل ذرات)

میکروکره‌ها دارای میکروساختارهای متفاوتی هستند. این ریزساختارها تعیین‌کننده رهش و پایداری حامل خواهد بود. روش‌های مختلفی که به‌طور معمول برای مشاهده میکروذرات مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل میکروسکوپ نوری معمولی

جدول ۱ خلاصه‌ای از کاربرد صحیح محیط انحلال برای اشکال دارویی مختلف

طریقه مصرف	محیط انحلال
تزریقی	انواع مایعات بدن بسته به نحوه تجویز و مایع مفصلی شبیه‌سازی شده
خوراکی	مایع معده شبیه‌سازی شده در حالت ناشتا و بعد از تغذیه، مایع روده شبیه‌سازی در حالت ناشتا و بعد از تغذیه، مایع روده بزرگ شبیه‌سازی شده در حالت ناشتا و بعد از تغذیه
گونه‌ای و زیربانی	بزاقت شبیه‌سازی شده
ریوی	مایع ریوی شبیه‌سازی شده
واژینال	مایعات واژن و منی شبیه‌سازی شده
چشمی	اشک شبیه‌سازی شده

## ۴-۶ پایداری

ثبات هر محصول دارویی در ظرف بسته بندی نهایی (Container Closure System (CCS)، توانایی فرمول بندی را نسبت به تغییرات فیزیکی شیمیایی و میکروبیولوژیکی در شرایط تعریف شده مشخص می کند. انتخاب مناسب تأثیر بسزایی در ثبات محصولات دارویی دارد. آزمون پایداری باید شامل مشخصه یابی اندازه و شکل ذرات، تعیین محتوای ماده موثر دارویی یا اندازه گیری MW (محتوا و یکپارچگی پپتید و پروتئین)، مشخصات آزادسازی دارو و میزان رطوبت باشد. مطالعات پایداری طولانی مدت و تسریع شده باید حداقل به مدت ۶ ماه در درجه حرارت و رطوبت کنترل شده، طبق دستورالعمل های ICH (International Conference on Harmonization) در فواصل از پیش تعیین شده انجام شود.

## ۵ کاربرد و انواع میکروکره ها

### ۵-۱ میکروکره های تزریقی

برای استفاده از میکروکره ها از راه تزریقی عضلانی یا زیرجلدی بایستی اندازه ذرات یکنواخت بوده، کم تر از ۱۰۰ میکرومتر باشد. سرعت رهش دارو باید به گونه ای تنظیم شود که در طول مدت مشخص ثابت بوده و تکرارپذیر باشد تا اثر دارویی در مدت زمان رهش دارو از بین نرود و از طرفی عوارض جانبی ناشی از دوز بیش از حد (Overdose) دیده نشود [۱۲].

برای تجزیه و تحلیل سهولت عبور تعلیقی از طریق سوزن آمپول، باید مطالعه عبور از سرنگ (Syringeability Study) انجام شود. تمام میکروکره های خشک شده، توسط حلال تهیه شده (Diluent) رقیق شدند. سهولت تزریق، انسداد، تمایل به کف، یکنواختی و درصد جامد موجود در تعلیق تهیه شده باید مورد تأیید قرار گیرد.

### ۵-۲ میکروکره های مغناطیسی

این نوع سامانه دارورسانی که دارو را به صورت هدفمند فقط به محل بیماری می رسانند بسیار پراهمیتند. به عبارتی دوز کمتری از دارو جایگزین مقدار زیاد دارویی خواهد شد که به صورت سامانه ای تجویز شود. در میکروکره های مغناطیسی، دارو توسط مجموعه ای از مواد از جمله آهن خاصیت مغناطیسی پیدا کرده و به میدان مغناطیسی ایجاد شده از محیط بیرون بدن، انتقال می یابد [۲۲]. این نوع میکروکره ها امروزه برای انتقال داروهای شیمی درمانی به تومور کبد کاربرد داشته، استفاده می شوند. علاوه بر کاربرد این نوع میکروکره ها به عنوان حامل دارویی در

دارورسانی هدفمند، به عنوان حامل تشخیصی در تصویربرداری متاستاز کبدی نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند [۲۳،۲۴].

### ۵-۳ میکروکره های رادیواکتیو

این نوع میکروکره ها حاوی مواد رادیواکتیو بوده، معمولاً به شریان هایی که به تومور می رسند تزریق می شوند. سرعت رهش دارو در مواردی که مستقیم به شریان تزریق شوند بسیار بیش تر از مویرگ هاست و حتی ممکن است اولین بستر مویرگی زمانی که دارو با آن مواجه می شود بسته شود. به دلیل وجود این شرایط، میکروکره های رادیواکتیو با دوز رادیواکتیو تیه بالا به مناطق هدف تزریق شده، بدون این که به سامانه کنترل رهش آن آسیب برسد [۲۵،۲۶].

میکروکره های رادیواکتیو درمانی یا میکروکره های نشان دار شده، برای درمان یا تشخیص بیماری با رادیوایزوتوپ هایی که از نوع نسردهنده آلفا یا بتا هستند مناسب هستند. استفاده های معمول این گروه شامل درمان های هدفمند آرتريت روماتوئید، تومورهای کبدی و تومور کیسک مغزی است. با این حال، استفاده از این ها به علت سمیت ناخواسته، جذب کم تر نسبت به انتظار و اثرات درمانی ناکافی ناشی از ناپایداری شیمیایی رادیویی هنوز در حد مطالعات علمی باقی مانده است [۲۷].

### ۵-۴ میکروکره های فلورسنت

این میکروکره ها از پلی استرن یا پلی وینیل تولوئن به صورت تک فاز ساخته شده و سایز این ذرات حدود ۴ نانومتر الی ۲۰ نانومتر است. تهیه میکروکره های فلورسنت شامل تورم میکروکره های پلیمری پیرو ادغام رنگ فلورسنت در منافذ میکروکره ها است. عمده ترین کاربرد Estapor® (برند تجاری میکروکره فلورسنت) عبارتست از فناوری فلوسیتومتری، امبولیزاسیون (Embolization)، میکروسکوپ تک-کانونی اف لایزا FLISA (Fluorescent Linked Immunosorbent Assay)، سم شناسی، زیست شناسی سلولی، میکروبیولوژی، زیست حسگرها، زیست تراشه ها و میکروفلوئیدیک ها است [۲۸].

### ۵-۵ میکروکره های چسبی Bioadhesive Microspheres

میکروکره هایی که مدت زمان طولانی در محل مورد نظر باقی می ماند باعث تماس نزدیک و مفید با محل جذب می شوند که در نتیجه باعث افزایش اثر درمانی می شود [۲۹]. چسبیدن دارو به غشاهای مخاطی از جمله گونه، چشم، رکتال، بینی و غیره توسط ابزارهای دارورسانی را چسب زیستی می نامند.



حلالیت و نفوذپذیری کم، پارامترهای ضعیف فارماکوکینتیک و سمیت، نیاز اصلی این حامل‌های دارورسانی است. علاوه بر این، بزرگ‌ترین مزیت استفاده از ذرات در دارورسانی، از جمله میکروکره‌ها، داشتن توانایی بالقوه در هدف قرار دادن سامانه‌های انتقال دارو به محل بیماری است. در این مطالعه مروری، انواع میکروکره‌ها، مزایا و معایب آن‌ها، انواع پلیمرهای قابل استفاده، روش تهیه، مشخصه‌یابی، فاکتورهای موثر بر بارگیری و آزادسازی دارو و در نهایت کاربرد میکروکره‌ها بررسی شده است. مباحث ارائه شده در این مقاله کمکی در راستای انتخاب روش صحیح در تنظیم پارامترهای فرمول‌بندی است. در نتیجه با حداقل امکان اتلاف پلیمرها و پروتئین‌های گران‌قیمت، زودتر به هدف می‌انجامد.

## ۵-۶ میکروکره‌های شناور Floating Microspheres

در همه انواع میکروکره‌های شناور، چگالی توده‌ای سامانه کم‌تر از مایع معده است، بنابراین در معده بدون این‌که تحت تأثیر سرعت تخلیه معده قرار بگیرد معلق باقی می‌ماند و دارو با سرعت آهسته و دلخواه آزاد شده، در نتیجه اثر درمانی به مدت طولانی حفظ شده، تعداد دوز مصرفی کاهش می‌یابد [۳۰].

## ۶ نتیجه‌گیری

با وجود مطالعات فراوان بر روی سامانه‌های جدید انتقال دارو از جمله میکروکره‌ها، نانوذرات، لیپوزوم‌ها و سایر سامانه‌های نوآورانه دارورسانی، غلبه بر معایب سامانه‌های دارورسانی متداول، مانند ناراحتی بیمار در مورد تجویز مکرر،

## مراجع

1. Guarecuco R., Lu J., McHugh K.J., Norman J.J., Thapa L.S., Lydon E., Immunogenicity of Pulsatile-release PLGA Microspheres for Single-injection Vaccination, *Vaccine*, 36, 3161-8, **2018**.
2. Bhowmik D., Gopinath H., Kumar B.P., Duraivel S., Kumar K.S., Controlled Release Drug Delivery Systems, *The Pharma Innovation*, 1, 24, **2012**.
3. Abrar A., Yousuf S., Dasan M.K., Formulation and Evaluation of Microsphere of Antiulcer Drug using Acacia Nilotica Gum, *Int J Health Sci*, 14, 10-7, **2020**.
4. Kronick P.L., Magnetic Microspheres in Cell Separation. In: Catsimpoalas N, editor. *Methods of Cell Separation*, Boston, **1980**.
5. Modak N., Datta A., Ganguly R., Cell Separation in a Microfluidic Channel Using Magnetic Microspheres, *Microfluidics and Nanofluidics*, 6, 647-660, **2008**.
6. Liang L., Li G., Mei Z., Shi J., Mao Y., Pan T., Preparation and Application of Ratiometric Polystyrene-based Microspheres as Oxygen Sensors, *Analytica Chimica Acta*, 1030, 194-201, **2018**.
7. Cai X., Jiang Y., Lin M., Zhang J., Guo H., Yang F., Ultrasound-Responsive Materials for Drug/Gene Delivery, *Frontiers in Pharmacology*, 10, **2020**.
8. Kamler J.P., Lemperle G., Lemperle S., Lehman G.A., Endoscopic Lower Esophageal Sphincter Bulking for the Treatment of GERD: Safety Evaluation of Injectable Polymethylmethacrylate Microspheres in Miniature Swine, *Gastrointestinal Endoscopy*, 72, 337-42, **2010**.
9. Saini N., Joshi P., Saini G., Microspheres as Modified Drug Delivery system-A Review, *An International Journal published monthly*, 4, 1760-1768, **2016**.
10. Rotman S.G., Thompson K., Grijpma D.W., Richards R.G., Moriarty T.F., Eglin D., Development of Bone Seeker-functionalised Microspheres as a Targeted Local Antibiotic Delivery System for Bone Infections, *Journal of Orthopaedic Translation*, 21, 136-45, **2020**.
11. Chen C.K., Huang P.K., Law W.C., Chu C.H., Chen N.T., Lo L.W., Biodegradable Polymers for Gene-Delivery Applications, *Int J Nanomedicine*, 15, 2131-50, **2020**.
12. Molavi F., Barzegar-Jalali M., Hamishehkar H., Polyester Based Polymeric Nano and Microparticles for Pharmaceutical Purposes: A Review on Formulation Approaches, *Journal of Controlled Release*, 320, 265-82, **2020**.
13. Nicolynn Davis B.W., Logan T., Krishnamurthy S., Chan M., *Polymeric Drug Delivery Techniques*. **2015**.
14. Taluja A., Novel Approaches in Microparticulate PLGA Delivery Systems Encapsulating Proteins, *Journal of Materials Chemistry*, 17, 4002-14, **2007**.
15. Bhattacharya S., Alam M., Dhungana K., Yadav S., Chaudhary K.R., Chaturvedi K.K., Preparation and Evaluation of Diclofenac Gelatin Microspheres Using Coacervation, 13, 14-21, **2020**.
16. Hu L., Zhang H., Song W., An Overview of Preparation and Evaluation Sustained-release Injectable Microspheres, *Journal of Microencapsulation*, 30, 369-382, **2013**.
17. Nauman N., Zaquen N., Junkers T., Boyer C., Zetterlund P.B., Particle Size Control in Miniemulsion Polymerization via Membrane Emulsification, *Macromolecules*, 52, 4492-9, **2019**.
18. Chaudhary V., Sharma S., Suspension Polymerization Technique: Parameters Affecting Polymer Properties and Application in Oxidation Reactions, *Journal of Polymer Research*, 26, 102, **2019**.
19. Papadimitriou S., Bikiaris D., Novel Self-assembled Core-shell Nanoparticles Based on Crystalline Amorphous Moieties of Aliphatic Copolyesters for Efficient Controlled Drug Release, *J. Control. Release.*, 1, 77-84, **2009**.
20. Kyekyoon Kevin K., Daniel W., Microspheres for Drug Delivery, *BioMEMS and Biomedical Nanotechnology*, 2, 19-50, **2006**.
21. Margareth R. C., Marques R.L., Almukainzi M., Simulated Biological Fluids with Possible Application in Dissolution Testing, *Dissolution Technologies*, 15-28, **2011**.
22. Ayyanaar S., Kesavan M.P., Balachandran C., Rasala S., Rameshkumar P., Aoki S., Iron oxide Nanoparticle Core-shell Magnetic Microspheres: Applications Toward Targeted Drug Delivery. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine*, 24, 102134, **2020**.
23. Li Z., Zhang G., Luo Y., Gao Q., Wang J., Chen C., In Vivo Effect of Magnetic Microspheres Loaded with E2-a in the Treatment of Alveolar Echinococcosis, *Scientific Reports*, 10, 12589, **2020**.
24. Chandna A., Batra D., Kakar S., Singh R., A Review on Target Drug Delivery: Magnetic Microspheres, *Journal of Acute Disease*, 2, 189-195, **2013**.
25. Anil Kumar SMA NB. Microspheres: A Review, *World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 6, 724-40,



2017.

26. Malakar Jadupati DTaGS, Microencapsulation: An Indispensable Technology for Drug Delivery System, *International Research Journal of Pharmacy*, 3, 8-13, **2012**.
27. Häfeli U., Radioactive Microspheres for Medical Applications. In: De Cuyper M, Bulte JWM, Editors. *Physics and Chemistry Basis of Biotechnology*, Dordrecht: Springer Netherlands; 213-48. **2000**.
28. Arshady R., Microspheres for Biomedical Applications: Preparation of Reactive and Labelled Microspheres, *Biomaterials*, 14, 5-15, **1993**.
29. Wu Y., Zhang W., Huang J., Luo Z., Li J., Wang L., Mucoadhesive Improvement of Alginate Microspheres as Potential Gastroretentive Delivery Carrier by Blending with Bletilla Striata POolysaccharide, *International Journal of Biological Macromolecules*, 156, 1191-201, **2020**.
30. Abbas A.K., Alhamdany A.T., Floating Microspheres of Enalapril Maleate as a Developed Controlled Release Dosage form: Investigation of the Effect of an Iontropic Gelation Technique. *Turk J Pharm Sci*, 17, 159-71, **2020**.

